

- GT ULTRA CA KONVENTIONELL -




75 kg Anhydritbinder



250 ml Estrichbeschleuniger aus dem zuvor gründlich geschüttelten Kanister in das **erste Anmachwasser** geben. Das erste Anmachwasser anschließend möglichst vollständig in die Estrichpumpe einfüllen, **ohne den Trichter auszuspülen**.



Eine **Nachmischzeit von 30 Sekunden** ist nach dem Verschließen des Deckels der Estrichpumpe und vor Beginn der Förderung des Estrichmörtels **unbedingt einzuhalten**.



Die Fenster sollten bereits während des Estricheinbaus **einseitig in Kippstellung** gebracht werden.



Ab dem darauffolgenden Tag sollte der Estrich **mindestens zweimal täglich** für jeweils **20 Minuten** durch Stoßlüften belüftet werden. Noch **bessere Ergebnisse** werden erzielt, wenn die Stoßlüftung **dreimal täglich** durchgeführt wird.

